


Divina Melange 2

kvadrat

Divina Melange 2



471



421



971



931




920



120




871




821



170




731



721



180



771


Divina Melange 2



620




671



681



531



631



220



260



581



280



521



571

Divina Melange 2
Designed by Finn Sködt

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger.
Beskrivelse 100% ny uld. Bredde ca. 150 cm. Vægt ca. 840 g/lbm. Stykfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ⇄
Slidstyrke: Ca. 45.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Gnidægthed** (ISO) tør 4-5, våd 4. **Flammesikring:** EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. BS 5867 Part 2 Type B. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler. Strygning uden damp.

UK
Application Offices, hotels, institutions, domestic use.
Description 100% new wool. Width app. 59 inches (150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Piece dyed. Colour differences may occur.
Selvedge ⇄
Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947.
Lightfastness (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3.
Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4.
Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. BS 5867 Part 2 Type B. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols. Iron without steam.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich.
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite ca. 150 cm. Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Stückgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkant ⇄
Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 4. **Flammschutz:** DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. BS 5867 Part 2 Type B. NF D 60 013. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole. Ohne Dampf bügeln.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer.
Omschrijving 100% scheerwol. Breedte ca. 150 cm. Gewicht ca. 840 gr/str. m. Stukgeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ⇄
Slijtvastheid: Ca. 45.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 4. **Brandvrijheid:** EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. BS 5867 Part 2 Type B. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Zonder stoom strijken.


FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public.
Description 100% laine vierge. Largeur env. 150 cm. Poids env. 840 g/m lg. Teinture à la pièce. Ecart des coloris possibles.
Lisière ⇄
Résistance à l'abrasion: Env. 45.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 3. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4. **Normes au feu:** EN 1021-1/2 source d'ignition 0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. BS 5867 Part 2 Type B. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. Repassage sans vapeur.

IT
Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract.
Caratteristiche 100% lana vergine. Altezza circa 150 cm. Peso circa 840 gr/mtl. Tinto in pezza. Possibili differenze per colore.
Cimosa ⇄
Abrasion: Circa 45.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4. **Ignifugazione:** UNI 9175 11M. EN 1021-1/2 sorgente 0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. BS 5867 Part 2 Type B. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO. Stirare senza vapore.

ES
Aplicación Adecuado para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares.
Descripción 100% lana virgen. Anchura aprox. 150 cm. Peso aprox. 840 gr/ml. Teñido a la pieza. Posibles variaciones de tintadas.
Filo ⇄
Resistencia al desgaste: Aprox. 45.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Estabilidad del color a la luz** (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 3. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4. **Resistencia al fuego:** EN 1021-1/2 fuente de ignición 0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. BS 5867 Part 2 Type B. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los símbolos ISO. Planchar sin vapor.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。
詳細 100% ニューウール。幅：150 cm。重量：1m あたり約 840 g。製品染め。色彩ニューアンスに多少の違いが生じる可能性あり。
耳、ふち、 ⇄
磨耗：マーチンデール法により摩擦運動約 45,000 回。EN ISO 12947. **色褪せ保証**：(ISO) 5-7. **ピリング** (EN ISO) 3. **摩擦保証**：(ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4. **耐炎性**：EN 1021-1/2、発火源 0-1。BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5。BS 5867 Part 2 Type B。DIN 4102 B2。ÖNORM B1/Q1。UNI 9175 11M。NF D 60 013。US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260。AS/NZS 1530.3。EN 13501, C-s1, d0。IMO FTP Code 2010:Part 8。(テストレポートのコピー入手可能。)
手入れ
ISO シンボル参照。アイロンはスチームなしでかけてください。

CN
适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。
成分 100% 新羊毛。幅宽59英寸(150cm)。重量840克/延米。匹染色面料。颜色可能稍有色差。
图纹方向 ⇄
马丁代尔法约45,000转。EN ISO 12947. **光照色牢度** (ISO) 5-7. **起毛起球** (EN ISO) 3. **摩擦色牢度** (ISO) 干燥4-5、湿4. **阻燃性**：EN 1021 - 1/2时点火源0-1. BS 5852 Part 1. BS 5852 Crib 5. BS 5867 Part 2 Type B. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. EN 13501, C-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. (可提供测试报告副本).
维护 请参照ISO标志。可熨烫但要避免蒸汽。



10^{year}
warranty